

Fluide de protection contre la corrosion

Utilisation :

SONIFAT 3040 C est adapté à la protection de toutes pièces mécaniques pour l'expédition ou le stockage.

Application par trempage, par pulvérisation ou étalement au pinceau

Description :

Fluide de protection huileux/cireux bénéficiant d'une additivation spécifique qui lui donne une grande affinité pour les métaux et permet de chasser l'eau et d'assurer une protection efficace contre la corrosion en atmosphère humide ou saline.

Caractéristiques :

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Masse volumique à 15°C	NFT 60-101	kg/m ³	797
Point éclair VO	NFT 60-118	°C	<35
Viscosité cinématique à 40°C	NFT 60-100	mm ² /s	2.1
Brouillard salin	ASTM B 117	heures	168-184
Epaisseur du film	-	µm	3.0
Durée de protection Intérieure/Extérieure	-	mois	24/12

Fiche technique

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Réf. documentaire : XIII-IGOI032-1807
Date d'édition : 19/07/2018

